

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

PASTA MURAL EMPASTADO O RELLENO PARA MUROS



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un Pasta mural látex base agua 100% Resina Acrílica, **PASTA MURAL** de **NOWO COLORS®** contiene cargas especiales del cual deja un acabado liso en las superficies, contiene alto poder de relleno y excelente acabado. Mejora el rendimiento, cubrimiento y adherencia de las pinturas, en paredes de interiores y exteriores. Este producto. Tiene bajo olor, no irrita la garganta, no ocasiona alergias.

3. USOS RECOMENDADOS

Se recomienda especialmente para la protección y mantenimiento de superficies nuevas o previamente pintadas de paredes y techos.

- Menos olor.
- Acabado blanco.
- Para interiores y exteriores
- Con aditivo antihongos y antibacterias.
- Aplicable en paredes y techos.
- Libre de plomo y mercurio.
- Acabado mate.
- Listo para usar y fácil aplicar.
- No entiza ni se fisura.
- Excelente adherencia.
- Fácil aplicación con espátula y plancha.
- Contiene cargas especiales que le dan un acabado liso.
- Gran poder cubriente.
- Menor consumo de pintura.
- Menor tiempo de ejecución de obras.
- Tiene el respaldo y la garantía de marca **NOWO COLORS®**.

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PASTA MURAL se comercializa en presentaciones Cilindro x 55 Gln, Balde x 5 Gln y Galón x 4 Lt.

Para evitar alteraciones del producto y la calidad del envase, Se debe almacenar bajo techo, en un lugar fresco y seco, separado de las paredes y del piso con estibas y fuera de los rayos directos del sol.

Más información consultar la hoja de seguridad del producto. Almacenar en el envase original, este debe permanecer cerrado

ENVASE	CÓDIGO	PESO NETO
Galón x 4 Lt	10002007	6.4 Kg
Balde x 5 Gln	10002008	25.60 Kg
Cilindro x 55 Gln	10002009	281.60 Kg

mientras no se esté utilizando. Se debe almacenar a temperaturas entre 10°C a 30°C. El producto tiene una vida útil de 2 años a partir de su fabricación, siempre y cuando se sigan las instrucciones de almacenamiento.

5. PROPIEDADES

Rendimiento por galón:	10 m ² (Dependerá del estado de la superficie).
Número de manos recomendado	2 – 3
Solvente para dilución y limpieza	Si se requiere utilice agua

Colores	Blanco
Clasificación según nivel de Brillo A 60°	Mate: 1,0 – 5,0 UB
Tiempo de Secado: - Secado al tacto - Repintado - Secado Completo	(25° C y 65% HR) 30 – 35 minutos 90 minutos 24 Horas
Método de aplicación	Espátula, plancha de empastado

* Realizar ensayos previos para determinar el rendimiento real, para esto, tener en cuenta las pérdidas por aplicación, absorción e irregularidades de la superficie.

PROPIEDADES	ESPECIFICACIÓN
Poder cubriente, relación de contraste	≥ 65%
Viscosidad, Ku	105 – 115
pH	8.5
Densidad	1.60 ± 0.05
VOC, g/l	< 5
Finura Hegman	> 5.0
Sólidos por Volumen	> 48%

6. APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Todos los sustratos deben estar bien secos, libres de polvo, mugre grasa o pintura deteriorada. Las futuras aplicaciones como **SELLADOR** y **PASTA MURAL** de **NOWO COLORS®** se deben dejar secar muy bien después de cada aplicación. Se debe anotar que cuando el secado no



es completo, estos puntos húmedos se manifiestan en la superficie como ampollamientos de la pintura, que no se deben atribuir a problemas de adherencia de la pintura.

Es importante resaltar que, ante la presencia de hongos o moho, se debe verificar que no sea consecuencia de humedades al interior de la superficie, producidas por diferentes factores como:

- Humedad del nivel freático.
- Fugas Internas de agua.
- Fallas en la instalación de ventanas abiertas al exterior.
- Defectos o fallas en las impermeabilizaciones.
- Daños en canoas y sistemas de drenaje de aguas lluvias.
- Falta de impermeabilización
- Fallas en los sellos de las juntas de dilatación.
- Fisuras y grietas expuestas a la lluvia

En el evento en que se presente por lo menos uno de los factores anteriormente descritos, se debe solucionar primero la humedad existente, eliminar los hongos o moho, lavar la superficie y desinfectar con ½ litro de solución de **LEJIA COMERCIAL 5.5%** de **VELINDA®** en 2 litros de agua. Enjuagar bien.

El moho que se parece a suciedad o tierra, pero no se lava como tal, este tipo de hongo se tiene que eliminar antes de pintar porque puede crecer a través de cualquier capa nueva de pintura.

Superficies Base Cemento nuevo

Debe estar bien fraguado (mínimo 28 días), para mejorar la resistencia a la alcalinidad e incrementar la adherencia de la pintura al sustrato, Se debe aplicar como primer paso los siguientes productos como se indican en este orden **IMPRIMANTE** de **NOWO COLORS®**, **PASTA MURAL** de **NOWO COLORS®** y finalmente el **SELLADOR** de **NOWO COLORS®**.

Superficies previamente pintadas

Asegurarse que la pintura esté bien adherida. Si hay pintura suelta o quebrada removerla en su totalidad. Lijar suavemente, especialmente en las partes brillantes, limpiar el polvo y luego aplicar como primer paso los siguientes productos como se indican en este orden **SELLADOR** de **NOWO COLORS®**, **PASTA MURAL** de **NOWO COLORS®** y finalmente **IMPRIMANTE** de **NOWO COLORS®**.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Mezclar el producto con espátula hasta obtener uniformidad. Se aplica con espátula o plancha.

Aplique con espátula o plancha en la superficie y utilizar la técnica que le favorezca, teniendo en cuenta en dar una capa delgada y uniforme para una mejor nivelación.

Evita repasar en exceso la superficie ya empastada, ya que puede desprenderse por una mala aplicación.

Antes de aplicar la siguiente capa, el producto deberá haber secado durante 2-4 horas como mínimo, a una temperatura de 25°C y en ambiente seco.

Uniformizar la superficie gradualmente con lijas N° 180 – N°320. El lijado entre capas se puede efectuar a las 2 horas como mínimo. Pero el lijado final se realizará de las 24 horas. Eliminar completamente el polvillo producido

7. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Limpie derrames y salpicaduras inmediatamente con jabón y agua limpia.
- Limpie sus manos y herramientas inmediatamente después de usarlas con jabón y agua tibia.
- Después de limpiar, lave con chorro de agua y alcohol el equipo para prevenir que este se oxide.
- Siga las recomendaciones de seguridad del fabricante cuando use alcohol.

8. RECOMENDACIONES DE RENDIMIENTO

Para evitar la resequedad del producto, se debe contar con técnica de aplicación y eficiencia a la hora de ella para lograr acabados deseados, no dejar abierto el envase en la hora de la aplicación, este debe estar cerrado para evitar que el producto se pierda.

Los rangos de rendimiento varían por irregularidades de la superficie, habilidad y técnica del aplicador, método de aplicación, pérdida del material durante agitación, derrames, condiciones climáticas, excesivas repasadas.

9. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulte la hoja de seguridad de materiales (MSDS) antes de usar.

Los datos técnicos e instrucciones publicados están sujetos a cambios sin aviso. Contacte con su representante de INQUIFESA para datos técnicos e instrucciones adicional.

ATENCIÓN AL CLIENTE:

Web: www.inquifesa.pe

Email: ventas@inquifesa.pe

Teléfono: +51 1 537 5957



INQUIFESAC
RUC: 20136808681
Av. Industrial 8264 Urb. Pro Industrial
S.M.P. - Lima

ATENCIÓN: Garantizamos la calidad de este material y su concordancia con nuestras especificaciones. Sin embargo, puesto que el uso y aplicación de este producto está fuera de nuestro control, no asumimos responsabilidad alguna por su manipuleo, uso almacenaje y resultados obtenidos.