



NOWO SPORT

PINTURA PARA PISOS DEPORTIVOS - BASE AGUA - MONOCOMPONENTE

Hoja técnica

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa, ideal para piso deportivo, antideslizante de alta resistencia a la abrasión y a la intemperie, que forma una película de óptimo poder cubritivo.

Formulada para pisos deportivos, industriales u otros de tránsito medio que están sometidos a alta abrasión y desgaste. Uso interior - exterior.

2. USOS RECOMENDADOS

Se indica especialmente para canchas de padel y tenis; aunque también puede ser utilizado en pisos industriales, gimnasios, etc

Mejora el deslizamiento en juegos de pelota . Tenis, Padle, Fútbol, Voley, Basquet, Patios infantiles, SUM, Veredas, etc

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Aspecto:	Mate	Condiciones de aplicación:	Temperatura ambiente 10°C mínimo, 35°C máximo (aire, superficie y material)
Composición:	Base agua	Forma de aplicación:	Brocha, rodillo o sistema airless.
Colores:	Verde, Rojo, Azul o Gris Carta RAL	Preparación:	Es opcional diluir con 5%-15% de agua embotellada o desmineralizada.
Densidad:	1.66 g/mL	Tiempos de Secado a 25°C:	Al tacto 30 minutos Repintado mínimo 3-6 horas Al tacto duro 24 Liberar al tránsito transcurridas 72 hs.
PH:	7-7.5	Rendimiento:	36 m ² /gal a por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato. 2 a 3 manos
V.O.C.:	1.64 g/l.	Envases:	Galón x 4 LT, Balde x 20 Lt y Cilindro x 55 Gln.
Sólidos en volumen:	36%	Almacenamiento:	12 meses en lugar seco y a temperatura ambiente
Propiedades:	- Gran Igualación - Resistencia a los agentes atmosféricos - No propaga la llama - Resistencia a la abrasión, roce, impacto - No amarillea - Buena cubrición - Adecuado para el pisado de suelos sometidos al paso de personas y vehículos ligeros (bicicletas, patinetes, etc.)		
		Seguridad:	Al aplicar, preferentemente, usar guantes de jebe, lentes, casco, botas y mameluco.

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

4. APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y firme. Eliminar aceite, grasa, polvo, manchas de pintura, y todo material extraño para asegurar una adecuada adherencia.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura: 10°C mínimo, 35°C máximo (Aire, superficie y material).

Humedad relativa: 85% máxima.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha fina y rodillo pelo corto:

Evitar que la brocha o rodillo tenga polvo o cualquier otro tipo de material que pueda complicar al momento de aplicar directamente sobre la superficie.

Equipo de aplicación (Pistola Convencional y Airless):

Verificar el funcionamiento del equipo de aplicación a una viscosidad adecuada, antes de vaciar la pintura al estanque. Aplicar una capa gruesa (Según el espesor solicitado).

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.

La imprimación se puede realizar con el mismo producto diluyendo hasta un 20%-35% en agua embotellada o desmineralizada.

La pintura esta fórmula para ser aplicada totalmente puro, si se requiere por algún motivo se agrega un máximo de 5%-15% de agua.

Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte

No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.

Es muy importante que caso de aplicar sobre antiguas pinturas estas se encuentren perfectamente adheridas al soporte y revisar la adherencia sobre las mismas.

También es fundamental que el poro del soporte esté suficientemente abierto para que el anclaje sea perfecto.

Humedad del pavimento: máximo del 4% medida a 2cm de profundidad.

INTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Limpie derrames y salpicaduras inmediatamente con jabón y agua limpia.
- Limpie sus manos y herramientas inmediatamente después de usarlas con jabón y agua tibia.

- Después de limpiar, lave con chorro de agua y alcohol el equipo para prevenir que este se oxide.
- Siga las recomendaciones de seguridad del fabricante cuando use alcohol.

RECOMENDACIONES DE RENDIMIENTO

Para evitar bloqueo del equipo como airless o pistola convencional, lavar el equipo luego de usarlo o después de una pausa prolongada usando agua limpia.

Los rangos de rendimiento varían por irregularidades de la superficie, habilidad y técnica del aplicador, método de aplicación, pérdida del material durante agitación, derrames, condiciones climáticas, excesivas repasadas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulte la hoja de seguridad de materiales (MSDS) antes de usar.

Los datos técnicos e instrucciones publicados están sujetos a cambios sin aviso. Contacte con su representante de INQUIFESA para datos técnicos e instrucciones adicional.

ATENCIÓN AL CLIENTE:

Web: www.inquifesa.pe

Email: ventas@inquifesa.pe

Teléfono: +51 1 537 5957



INQUIFESA
SIEMPRE CON UN PASO ADELANTE

ATENCION:

Garantizamos la calidad de este material y su concordancia con nuestras especificaciones. Sin embargo, puesto que el uso y aplicación de este producto está fuera de nuestro control, no asumimos responsabilidad alguna por su manipuleo, uso almacenaje y resultados obtenidos.

