



PINTURA PARA CAMPAÑA POLITICA

BASE AGUA - MONOCOMPONENTE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PINTURA PARA CAMPAÑA POLITICA de **NOWO COLORS®** es un recubrimiento base agua formulado con resinas acrílicas económicas de buena calidad y pigmentos resistentes a la intemperie, diseñado especialmente para campañas políticas, murales publicitarios y trabajos temporales de señalización o identificación.

Su formulación balanceada proporciona una película de color uniforme, secado rápido y fácil aplicación sobre distintas superficies, como muros de cemento, ladrillo, concreto o yeso.

Es una pintura lavable, libre de solventes, de bajo olor y excelente poder cubriente, ideal para trabajos de alta rotación donde se requiera buena apariencia, aplicación sencilla y un acabado mate de corta a media duración.

2. USOS RECOMENDADOS

Desarrollada especialmente para pintura de muros y superficies en campañas políticas, publicitarias o eventos masivos, donde se requiere cobertura rápida, color intenso y bajo costo de aplicación.

Aplicaciones ideales:

- Muros de ladrillo, cemento, yeso o estuco.
- Paneles de madera o superficies de drywall para propaganda o señalización temporal.
- Fachadas exteriores y espacios urbanos destinados a mensajes o logotipos de campaña.
- Áreas interiores donde se requiera un repintado frecuente o cambios rápidos de color.

Ventajas técnicas:

- Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola.
- Buen poder cubriente y excelente rendimiento.
- Secado rápido, ideal para trabajos continuos.
- Acabado mate, limpio y uniforme.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Aspecto:	Mate	Condiciones de aplicación:	Temperatura ambiente 10°C mínimo, 35°C máximo (aire, superficie y material)
Composición:	Base agua monocomponente(resinas acrílicas uretánicas)	Forma de aplicación:	Brocha, rodillo, soplete convencional o sistema airless.
Color:	Blanco y segun Carta Ral	Preparación:	Agrega 5%-10% de Agua desmineralizada o embotellada
Densidad:	1.40 ± 0.05 g/cm³ Segun color	Tiempo de secado:	Repintado: 4-5 Horas Secado completo: 12 Horas a 25°C
PH:	8.0 – 8.5	Rendimiento:	30-38m²/GLn por capa aprox. - 2 mils (Dependerá del estado de la superficie).
Olor:	Inodoro	Numero de Capas:	2-3 Capas como mínimo.
Toxicidad:	No toxico	Envases:	GALON X 4 LT, BALDE X 5 GLN y CILINDRO X 55 GLN
V.O.C.:	≤45 g/l.		
Sólidos en volumen:	36 – 40 % (según color).		
Viscosidad:	85 - 110 KU a 25°C		
Clasificación de Reacción al fuego:	B s1 d0		
Almacenamiento:	12 meses en lugar seco y a temperatura ambiente		
Seguridad:	Al aplicar, preferentemente, usar guantes de jebe, lentes, casco, botas y mameluco.		

4. APLICACIÓNPREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y firme. Elimine polvo, tierra suelta, grasa, restos de hollín, eflorescencias o pintura en mal estado. El producto puede aplicarse directamente sobre paredes y muros exteriores de cemento, ladrillo, bloque o yeso, siempre que estén en buenas condiciones estructurales y libres de humedad.

En superficies con manchas o polvo adherido, se recomienda limpiar con un cepillo de cerdas duras o paño húmedo, dejando secar completamente antes de pintar. No es necesario aplicar selladores ni imprimantes cuando la superficie esté firme y sin desprendimientos, ya que la pintura posee buena adherencia sobre muros secos.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura: 10°C mínimo, 35°C máximo (Aire, superficie y material).

Humedad relativa: 85% máxima.

EQUIPO DE APLICACIÓN**Brocha fina y rodillo pelo corto:**

Evitar que la brocha o rodillo tenga polvo o cualquier otro tipo de material que pueda complicar al momento de aplicar directamente sobre la superficie.

Equipo de aplicación (Pistola Convencional y Airless):

Verificar el funcionamiento del equipo de aplicación a una viscosidad adecuada, antes de vaciar la pintura al estanque. Aplicar una capa gruesa (Según el espesor solicitado).

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

La superficie deberá estar perfectamente limpia para quedar libre de residuos, polvo, cuerpos extraños, grasa, etc.

Aplicar una primera capa uniforme, cubriendo toda la superficie sin recargar en exceso. Dejar secar entre 4 y 5 horas antes de aplicar la segunda mano cruzada, asegurando un acabado parejo y opaco.

El tiempo de secado puede variar según la temperatura, la ventilación y la porosidad del muro. Para lograr una buena cobertura, se recomiendan 2 capas como mínimo.

El producto puede repintarse o cubrirse posteriormente con otras pinturas acrílicas o vinílicas sin necesidad de lijar, siempre que esté completamente seco.

INTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Limpie derrames y salpicaduras inmediatamente con jabón y agua limpia.
- Limpie sus manos y herramientas inmediatamente después de usarlas con jabón y agua tibia.
- Después de limpiar, lave con chorro de agua y alcohol el equipo para prevenir que este se oxide.
- Siga las recomendaciones de seguridad del fabricante cuando use alcohol.

RECOMENDACIONES DE RENDIMIENTO

Para evitar bloqueo del equipo como airless o pistola convencional, lavar el equipo luego de usarlo o después de una pausa prolongada usando agua limpia.

Los rangos de rendimiento varían por irregularidades de la superficie, habilidad y técnica del aplicador, método de aplicación, pérdida del material durante agitación, derrames, condiciones climáticas, excesivas repasadas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulte la hoja de seguridad de materiales (MSDS) antes de usar.

Los datos técnicos e instrucciones publicados están sujetos a cambios sin aviso. Contacte con su representante de INQUIFESA para datos técnicos e instrucciones adicional.

ATENCIÓN AL CLIENTE:

Web: www.inquifesa.pe

Email: ventas@inquifesa.pe

Teléfono: +51 1 537 5957

**INQUIFESA**

SIEMPRE CON UN PASO ADELANTE

ATENCIÓN:

Garantizamos la calidad de este material y su concordancia con nuestras especificaciones. Sin embargo, puesto que el uso y aplicación de este producto está fuera de nuestro control, no asumimos responsabilidad alguna por su manipuleo, uso almacenaje y resultados obtenidos.